FerlaDref

Propriétés

Le FerlaDref combine un fil à l?intérieur (appelé l?âme) et un ruban de fibres (appelé manteau). Ce dernier peut être un mélange de fibres différentes. Ensuite le fil peut être retordu ou être utilisé en fil simple. Cette structure nous donne un grand nombre d?options pour combiner las avantages de nos différentes matières. La technique DREF est aussi idéale pour utiliser les fibres recyclées par notre société mère Achille Bayart et Cie qui travaille sous le même toit que nous. Option : renfort Sil ou NCR

Applications

Isolation haute température

Dimensions

Titrage: 130 - 700 TEX (fil simple)

Propriétés thermiques

Preox: 400°C, dégradation de la fibre Aramide: 450° à 500°C, Dégradation de la fibre Kynol (registred TM of GUN EI CHEMICAL INDUSTRY, CO., LTD.): 250°C, dégradation de la fibre